

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
na základe smernice 305/2011/EU

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	E118L (MASTERNET CLASSIC 145)
2. Zamýšľané použitie(ia):	Sklotextilná mriežka pre vonkajšie zatepľovacie systémy (ETICS-THR)
3. Výrobca:	Masterplast YU d.o.o. Bodrogvari Ferenc 172., Subotica SRB24000, Serbia www.masterplast.rs
4. Splnomocnený zástupca:	Nie je relevantné
5. Systém(y) AVCP:	2+
6.a Harmonizovaná norma:	Nie je relevantné
Notifikovaný orgán(y):	Nie je relevantné
6.b Európsky hodnotiaci dokument:	EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement based renderings, 2016
Európske technické posudzovanie:	ETA 16/0068 FPC No.: 1020-CPR-060049244
Názov orgánu pre technické posudzovanie:	TZUS - TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ USTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. - NB 1020
Notifikovaný orgán(y):	TZUS - TECHNICKÝ A ZKUSEBNÍ USTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. - NB 1020

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické predpisy
Šírka	100 cm (± 1 %)	ETA 16/0068 EAD 040016-00-0404, 2016
Rozmer ôk -pozdlž/priečne(v smere osnovy/útku)	(5,9 × 4,4) $\pm 0,5$ mm	
Rozmer otvoru ôk -pozdlž/priečne(v smere osnovy/útku)	(4,7 × 4,0) $\pm 0,5$ mm	
Presnosť tkania	vyhovuje	
Potiahnutá hmotnosť	145 g/m ² (± 5 %)	
Hrúbka	0,48 ($\pm 0,02$) mm	
Trieda reakcie na oheň	NPD	
Obsah organických látok	18% (± 4 %)	
Priemerné spaľovacie teplo	6,53 MJ/kg; 0,95 MJ/m ²	
Priemerná pevnosť v ťahu -pozdlž/priečne(v smere osnovy/útku)	1750 N/5cm / 1900 N/5cm	
Predĺženie -pozdlž/priečne(v smere osnovy/útku)	< 4,5 % / < 4,5 %	
Priemerná pevnosť v ťahu po starnutí -pozdlž/priečne (v smere osnovy/útku)	> 1000 N/5cm / > 1000 N/5cm min 50% / min 50%	
Predĺženie po starnutí -pozdlž/priečne (v smere osnovy/útku)	< 3,5 % / < 3,5 %	

8. Príslušná technická dokumentácia a /alebo špecifická technická dokumentácia: Nie je relevantné

Vyššie uvedené parametre výrobku vyhovujú deklarovaným parametrom. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením A 305/2011/EU vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Podpis zodpovednej osoby v mene výrobcu:

24.7.2019


Csoklő Gábor
Výrobný a technický riaditeľ

Ďalšie informácie a technické údaje sú dostupné na aktuálnom technickom liste.